

产品信息 特种润滑剂

DOW CORNING

MOLYKOTE® CO220 高温链条油

特性

- 即使在极高温下也不会发生硬化和残留物的堆积
- 不含溶剂

组成

- 合成油
- 热稳定性好的氧化抑制剂
- EP添加剂

链条油

应用

- 用于油漆厂，烘干炉及拉幅机链条的润滑

典型物性

规格制订者：该数值不用于规格制订，制订本产品规格前，请联络您最近当地道康宁销售办事处

标准*	试验	单位	结果
	颜色		棕色半透明
	密度，粘度		
DIN 51 757	密度，20℃	g/ml	0.94
DIN 51 562	粘度，40℃	mm ² /s	220
	承载能力，耐磨		
	四球试验机（VKA）		
DIN 51 350 pt.4	焊联接荷	N	1800
DIN 51 350 pt.5	800N负荷下磨痕	mm	0.8
	Almen-Wieland 机器		
	OK 载荷	N	18000

*DIN：德国工业标准

应用方法 如何使用

使用刷子，喷罐，喷枪，滴油器或传统计量装置上油。MOLYKOTE CO220链条油也可用浸渍方法使用。

操作注意事项

本资料不包括所需的产品安全使用信息。使用前应先阅读产品说明，产品安全资料，产品容器标签上的安全、身体及健康危害资料，可向您当地的道康宁公司销售代表处索取产品安全说明书。

储存与有效期

在20℃以下未开封保存，产品自生产之日起保质期为60个月。

包装

该产品有不同标准的包装规格，具体的包装规格信息可以从最近的道康宁销售处或从道康宁经销商处了解到。

使用限制

本产品未被测试或陈述为适用于医用或药用。

健康和环境信息

为帮助用户安全使用产品，道康宁公司设立了严格的产品服务组织及一组环保、卫生及安全专家来服务客户。

如需进一步信息，请联系当地的道康宁代表。

有限责任-请仔细阅读

本资料是基于道康宁的研究并且被认为是正确的。然而，由于使用本公司产品的条件和方法非我们所能控制，本资料不得用于替代对于本公司产品在用于规模生产之前就其是否完全满足您特定应用要求所需要的初始测试。因此除非道康宁向您提供一份特定的书面适用性担保。道康宁的唯一担保是该产品满足道康宁现行的销售规格。特别的，道康宁不作其他任何明示的或暗示的担保，并且您能获得的排他性补救

和道康宁对违反保证的唯一责任
仅限于退还购货价款或替换任何
的产品。道康宁明确地声明不承
担偶发的或附带性损失的任何责
任。我们所提供的使用建议不得
被当作侵犯任何专利权的导因。